

Ficha técnica

página 1 de 2

Características:	AKEMI® Desoxidación para mármol es un producto de limpieza listo para el uso, acuoso y ligeramente alcalino. El óxido transformado se puede eliminar fácilmente con agua clara.		
Campo de aplicación:	AKEMI® Desoxidación para mármol es estupendamente adecuado para la eliminación de decoloraciones superficiales de óxido en piedra natural, artificial o hormigón sensible a los ácidos causadas por sustancias ferruginosas u objetos ferrosos (fertilizantes, herramientas, piezas de hierro, etc.). AKEMI® Desoxidación para mármol es ideal para superficies de mármol o piedra caliza pulidas, las cuales ya están colocadas o listas para su colocación.		
Modo de empleo:	1. La temperatura óptima de aplicación es de 15-25°C. 2. Aplicar el producto sin diluir y abundantemente sobre la superficie seca afectada. 3. Dejar actuar por 5 - 10 minutos. 4. Si es necesario, apoyar el proceso de limpieza mecánicamente con un pincel o un cepillo. 5. Enjuagar bien con agua limpia. 6. Repetir el proceso en caso de manchas de óxido muy fuertes. 7. Después de un tratamiento exitoso, se recomienda proteger la piedra con AKEMI® Impregnación para piedra natural o con los productos AKEMI® Antimanchas, para evitar la penetración de sustancias acuosas y con ello contrarrestar adicionalmente una nueva oxidación.		
Consejos especiales:	- Antes de empezar el tratamiento, se recomienda preparar una superficie de prueba para determinar el poder de limpieza y el aspecto (cambio de color) de la superficie tratada. - Manchas inmanentes de óxido en la piedra no se pueden eliminar. - No dejar que el producto se seque. En caso contrario limpiar la superficie con mucha agua y AKEMI® Limpiador de piedra. - No dejar actuar por más de 10 minutos (sino se pueden formar manchas). - Temperaturas altas abrevian, temperaturas bajas alargan el tiempo de actuación. - La coloración violeta, la cual se presenta al principio, desaparece con el tiempo (aprox. 1-2 días). - Las manchas violetas permanentes causadas por AKEMI® Desoxidación para mármol pueden ser eliminadas con una solución de 5% de peróxido de hidrógeno. - Ventilar bien durante la aplicación en interiores. - AKEMI® Desoxidación para mármol no debe entrar en contacto con plantas, de lo contrario enjuagar inmediatamente con agua. El producto no debe penetrar en zonas con plantas. - Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.		
Datos técnicos:	Color:	claro, ligeramente violeta	
	Densidad:	aprox. 1.10 g/cm³	
	Valor pH:	aprox. 9	
Almacenamiento:	Almacenado en un lugar seco y fresco (5-25°C) en el envase original sin abrir durante al menos 12 meses después de su fabricación.		

FT 02.20

Ficha técnica

página 2 de 2

Consejos de seguridad: Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este producto.

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.