

Ficha técnica

página 1 de 2

Características:

AKEMI® Spray de Estructura es una laca monocomponente de alta calidad que contiene disolventes y que forma una estructura. Es producto se caracteriza por las propiedades siguientes:

- secado rápido
- muy buena formación de la estructura en plásticos duros
- muy buena adherencia sobre plásticos duros (PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PRFV y PVC)
- se puede pintar encima con la mayoría de las pinturas disponibles en el mercado
- resistente a la intemperie y no amarillea
- alta dureza superficial con buena elasticidad al mismo tiempo
- resistente a la gasolina y a la sal de deshielo, resistente a trenes de lavado

Campo de aplicación:

AKEMI® Spray de Estructura se utiliza para el diseño óptico de piezas de vehículos de plástico duro y encuentra otras posibilidades de aplicación en el hogar y en el trabajo de hobby.

Modo de empleo:

1. La superficie a tratar debe estar absolutamente libre de grasa, cera y de cualquier suciedad. Limpiar restos de pulimientos u otros productos de cuidado con afin® Acryclean.
2. En caso necesario (raspaduras o daños) lijar la superficie y eventualmente enmasillar con AKEMI® Masilla Elástica.
3. Agitar el envase durante un par de minutos, tan fuerte que se oiga el choque de la bola en su interior.
4. Proteger con cintas adhesivas o cubrir con papel las partes que no se van a tratar.
5. Aplicar en ráfagas cruzadas en varias capas finas desde una distancia de aprox. 25 cm. Dejar airear por aprox. 5 minutos antes de aplicar una nueva capa.
6. Después de un tiempo de secado de 10 a 20 minutos se puede repintar.

Consejos especiales:

- Durante la aplicación está recomendado protegerse las manos utilizando AKEMI® Guante líquido.
- No utilizar a temperaturas demasiado altas ni a la luz solar intensa, ya que la pintura se seca demasiado rápido y no funciona correctamente (nebulización). Temperatura de trabajo óptima: 15 a 25°C.
- El secado completo de varias capas finas es considerablemente mejor que de una capa gruesa.
- Después de terminar el trabajo, la válvula de pulverización se tiene que limpiar.
- Las piezas rociadas accidentalmente se pueden limpiar con AKEMI® Diluyente Universal (hacer una prueba de resistencia).

Datos técnicos:

Color: transparente forma estructura
Densidad: aprox. 0.76 g/cm³
Secado: después de aprox. 20 min se puede pintar encima
después de aprox. 2 hrs completamente seco
Rendimiento: aprox. 0.5 m² / bote spray

Almacenamiento:

Almacenado en seco y fresco (5-25°C) en el envase original sin abrir, al menos 36 meses después de su fabricación.

FT 07.19

Ficha técnica

página 2 de 2

Consejos de seguridad: Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.